

Teknisk Datablad

Sigmaresist Clean Satin



Materialebeskrivelse

Type	Vægmaling med unikke egenskaber, på basis af 100% akryl core-shell teknologien.	
Anvendelse	Til vægge af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Anvendes hvor der ønskes en særdeles rengøringsvenligeoverflade. Ideel til vådrum i fugtighedszonen.	
Anvendelsesområde	Inde.	
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">- Særdeles rengøringsvenlig og robust.- Core-shell teknologien giver en hård overflade og en fleksible bund.- Meget resistent mod oppolering.- Kan rengøres med almindelige rengørings- & desinfektionsmidler.- Lav overfladestruktur.- Nem at fordele og lang åbningstid.- Vand- og olieafvisende; meget lav smudsopptagelse.- Opløsningsmiddelfri.- Velegnet til brug i fødevarerindustrien i henhold til HACCP (erklæring kan rekvireres).	
Farve og glans	Hvid og lyse farver i Sigma tonesystem. Satin, ca. 25.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	100% Akryl
	Massefylde:	ca. 1,29 kg / dm ³
	Tørstofindhold	Vol %: ca 43
	VOC udledning	max. 1g/ltr
	Vaskbarhed	Vaskeklasse 1 EN 13300
	Tørretid	Ca. 2 timer
	Overmalbar	Ca. 6 timer
	Flammepunkt	Ingen

Forhold ved brug

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 7-9 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Fugtindhold max 4%. I gipsplader max 1%
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 30°C. Max. 85% RF.
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Ved rullepåføring anbefales det, at bruge en korthåret microfibervalse (8mm) for opnåelse af laveste struktur. Ved sprøjtepåføring bør der efterrulles.
Fortynding	Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Brugsanvisning

Systemer

Påføring

1. Bunden rengøres til fast, ren og bæredygtig tilstand.
2. Sugende underlag grundes med Sigma microdispers.
3. Behandling 2 gange med Sigmaresist Clean Satin.

Rengøring

Den færdige malingsfilm skal tørre mindst 30 dage (v. 23°C, 50% RF) før rengøring kan iværksættes.

Almindelig rengøring

De fleste urenheder kan fjernes med lunkent vand og en blød microfiberklud eller svamp.

Fjernelse af genstridige pletter

For at fjerne genstridige pletter fra vin, ketchup, kaffe, blod og lignende, anvendes Sigma Grundrengøring i en 1% opløsning i vand.

1. Påfør rigeligt med Sigma Grundrengøring (1% opløsning i vand).
2. Lad det trække i 10 sekunder.
3. Vask efter med rent vand på en blød microfiberklud eller viscosesvamp.

Gentag eventuelt behandlingen, hvis det ønskede resultat ikke blev opnået første gang.

Ved urenheder af olieprodukter som læbestift og voksfarver, påføres lidt olivenolie først for at opløse pletten. Herefter udføres den ovenfor beskrevne behandling med Sigma Grundrengøring opløst i vand.

Yderligere oplysninger

Emballage

10 L (hvid/base LN).

Holdbarhed

2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 00-1.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.