

Teknisk Datablad

Sigmatex 5



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Plastvægmaling
Beskrivelse	Plastmaling på basis af vinylacetatcopolymer
Anvendelse	Bred anvendelig. Fortrinsvis til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader
Egenskaber	Robust, vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig
Farve og glans	Hvid og modehvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Mat.
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	
	Bindemiddel Vinylacetatcopolymer
	Pigment Titandioxyd + fyldstoffer
	Diffusionsåbenhed Klasse V2 – Middel. Sd værdi 0,4
	Tørstofindhold Vægt %: 61 Vol %: 42
	Tørretid Ca. 1 time
	Overmalbar Efter 4 timer
	Vaskbarhed EN 13300 - klasse 2
	Brandfarlighed Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
Fortynding	Vand
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøjte
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	1, 2,5 5 og 10 ltr. plastemballage
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage
Sikkerhed	MAL kode: 00-1 Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.