

MBK typebetegnelse	Acrylplastemaille.
Beskrivelse	Acrylplastemaille på basis af 100% acryldispersion.
Anvendelse	Til ind- og udvendig grundet træværk og metal, samt til vægge i køkkener, vådrum m.m. Er ligeledes velegnet som radiator- og gulvmaling.
Egenskaber	Særdeles vejrbestandig, slidstærk, hård, klæbefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig. Hæfter direkte på rengjort zink.
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank.
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel 100 % acryldispersion. Pigment Titandioxyd. Tørstofindhold Vægt %: 55, Vol %: 41. Tørretid Ca. 2-3 timer. Overmalbar Efter 4-5 timer. Brandfarlighed Ingen.
Forbrug	Ca.10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.
Systemer	<u>Ubehandlet træ, indvendigt</u> Grundes med Sigma Renova Træprimer. <u>Ubehandlet og saltrykimprægneret træ, udvendigt</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandles med Sigmatorno Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigmatorno Semi-Gloss. <u>Jern</u> Rustbeskyttes med f.eks. Sigmarine Primer ZP, AC Antiox tykfilmacryl, rusthindrende, afhængig af jernets renhedsgrad. Som mellemmalning anbefales Sigmatorno Primer.
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Pensel, rulle eller sprøjte. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Emballage	1, 2,5 og 10 ltr. plastemballage. Basefarver i 1 og 4 ltr. plastemballage.