

MBK typebetegnelse	Plastvægmaling.														
Anvendelse	Til overfladebehandling af indvendige vægge.														
Egenskaber	Uden indhold af organiske opløsningsmidler. Lugtsvag under påføring og lugtfri efter optørring. Robust, rengøringsvenlig og diffusionsåben.														
Farver og glans	Hvid og modehvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat.														
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinylacetatcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 54, Vol %: 39.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 6 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: 5µm/klasse 1.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt %: 54, Vol %: 39.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 6 timer.	Vaskbarhed	Efter EN 13300: 5µm/klasse 1.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vægt %: 54, Vol %: 39.														
Tørretid	Ca. 1 time.														
Overmalbar	Efter 6 timer.														
Vaskbarhed	Efter EN 13300: 5µm/klasse 1.														
Brandfarlighed	Ingen.														
Forbrug	8-10 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.														
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring.														
Særlige forhold	Til ikke sugende bund som f.eks. gammel olie-/alkydmaling anbefales Sigmacryl 22.														
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.														
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
Emballage	2,5, 5 og 10 ltr. plastemballage.														