

Teknisk Datablad

Solid Topcoat



Materialebeskrivelse

MBK typebetegnelse	Alkyd træbeskyttelse.
Beskrivelse	Dækkende træbeskyttelse på basis af alkyd tilsat indkapslede fungicider.
Anvendelsesområder	Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk.
Egenskaber	<p>Tixotropisk, fuldt dækkende og derfor også velegnet til farveskift, skjuler træets åretegning uden at sløre træstrukturen. Giver træet en UV-resistent, vejrbestandig og diffusionsåben overflade.</p> <p>Innovativ LE-teknologi frigiver indkapslede fungicider efter behov og beskytter træværket i længere tid mod skimmel.</p>

Basisoplysninger

Standardfarver	Hvid og sort.
Toning	Hvid/LN og ZN som kan tones i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.
Glans	Ca. 50 ved 60° vinkel afhængig af nuance.
Bindemiddel	Alkyd.
Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
Pigment	Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.
Tørstofindhold	Vol %: 35-65 afhængig af nuance.
Emballage	0,75 - 2,5 og 5 ltr. metalemballage.

Brugsoplysninger

Forbrug	Ru træ Høvlet træ	Ca. 5-8m ² /ltr. Ca. 8-10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).	
Temperatur og luftfugtighed	Min. 6°C og max 25°C. samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og hærdning. Undgå at arbejde i direkte sollys.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Omrøring	For at bevare den tixotropiske konsistens omrøres der kun let før brug.
Fortynding	Anvendes ufortyndet.
Påføring	Pensel og rulle.
Systemer	<u>Nyt ubehandlet træ:</u> Grundes med Sigmalife Primer. Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat. <u>Nyt tryk- & vakuumbehandlet træ:</u> Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat. <u>Vedligeholdelse:</u> Færdigbehandles 2 gange med Solid Topcoat.
Tørretider	Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Berøringstør ca. 4 timer. Overmalbar ca. 24 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
Rengøring værktøj	Mineralsk terpentin.

Yderligere oplysninger

Holdbarhed	5 år ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Sikkerhed	MAL-kode: 2-1. Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.